

BOLETÍN TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Sellador con fungicida indicado para el sellado de canaletas y sus juntas en general, tapajuntas, tejas y bandejas galvanizadas. También indicado como sellador en juntas de conductos de aire acondicionado y sistemas de ventilación industrial. Fácil de aplicar, se puede pintar y recubrir sobre la aplicación. Resistente a la humedad y a la formación de moho.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y aceites. Eliminar todos los restos de material, especialmente aquellos que no estén suficientemente adheridos a las capas (lijar si es necesario). Limpie y desengrase la superficie con alcohol isopropílico y manténgala seca antes de la aplicación. No utilice queroseno ni gasolina para limpiar superficies. Para un mejor acabado se recomienda utilizar cinta adhesiva en las zonas laterales de la unión donde no se pretende que el producto entre en contacto. En el caso de aplicaciones sobre soportes distintos a los mencionados, se recomienda realizar una prueba para evaluar la adherencia y compatibilidad del producto.

MODO DE EMPLEO: Aplicar el producto en la zona deseada y finalizar inmediatamente. Si utiliza cinta adhesiva, retírela antes de que se forme una película. Después de su uso, dejar una pequeña cantidad de producto encima de la boquilla para formar un tapón. Para reutilizar, retire la tapa. Una vez abierto, reutilizar el producto en el plazo de una semana. Limpie las herramientas antes del curado. Una vez curado el producto sólo puede eliminarse mecánicamente.

IMPORTANTE:

- El secado completo varía dependiendo de la temperatura en el momento de la aplicación y del espesor del producto aplicado. En días más fríos y húmedos, el secado completo puede tardar hasta 10 días.
- Temperatura de aplicación de 10°C a 40°C.
- Evite el contacto con el agua durante las primeras 24 horas.
- El espesor del producto aplicado no debe superar los 8 mm.

PROPIEDADES

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO
Tiempo de formación de la película	min	15
Tasa de curación	mm/24h	2,0
Densidad	g/cm ³	1,58
pH (25°C)	-	9
Tensión de ruptura	MPa	1,5
Extensión	%	50
Temperatura de aplicación	°C	10 a 40
Resistencia a la temperatura	°C	-20 / +60

COLORES

COLOR	REFERENCIA RAL INICIAL	REFERENCIA RAL FINAL
GRIS	7040	7037

LIMITACIONES

No aplicar sobre espejos ni acuarios. No aplicar sobre plásticos a base de polietileno, polipropileno, nailon®, acrílico y politetrafluoroetileno. No aplicar sobre materiales que entren en contacto con alimentos y sumerjan de forma continua en medios líquidos. No aplicar sobre adherencia estructural que requiera resistencia. No aplicar sobre superficies que liberen aceite, plastificantes o disolventes, como madera sumergida en aceite, superficies húmedas, paredes con revestimiento descascarado. Para la unión es necesario que al menos uno de los sustratos sea poroso. Antes de pintar, se recomienda realizar una prueba previa. Las pinturas a base de disolventes y aceites pueden ser perjudiciales para el producto.

ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, alejado de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material sobrante en su embalaje original. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Vida útil (desde la fecha de fabricación): 18 meses.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Hoja de Información de Seguridad del Producto Químico (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega